

株式会社 森傳
生地品質検査報告書

商品名 アルタイル Altair

種類	織物	巾	140	cm	巻数	40	m乱	目付	310	g/㎡
組成	ポリエステル100%(繊維再生/RENU®27%)									

染色堅牢度（級）																																		
色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗						
	JIS L 0842	JIS L 0849 II 型		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型		JIS L 0848						
		30回/分	100往復	酸		アルカリ				30回/分	100往復	酸		アルカリ				30回/分	100往復	酸		アルカリ				30回/分	100往復	酸		アルカリ				
				変退色	汚染綿/絹	変退色	汚染綿/絹					変退色	汚染綿/絹	変退色	汚染綿/絹					変退色	汚染綿/絹	変退色	汚染綿/絹					変退色	汚染綿/絹	変退色	汚染綿/絹	変退色	汚染綿/絹	変退色
※1	乾燥	湿潤	変退色	汚染綿/絹	変退色	汚染綿/絹	※1	乾燥	湿潤	変退色	汚染綿/絹	変退色	汚染綿/絹	※1	乾燥	湿潤	変退色	汚染綿/絹	変退色	汚染綿/絹	※1	乾燥	湿潤	変退色	汚染綿/絹	変退色	汚染綿/絹	※1	乾燥	湿潤	変退色	汚染綿/絹	変退色	汚染綿/絹
LGR	4-5	4-5	4																															
GR	4	4-5	4																															
GRG	4-5	4-5	4																															
MG	4	4-5	4																															
DOR	4-5	4-5	4																															
MT	4	4-5	4																															

引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)				滑脱抵抗力 (mm)		縫目強さ (N)				摩擦強さ				ビリン グ(級)	スナッグ (級)			寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)			
																						洗濯				ドライ					
JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (シングルタング法)		JIS L 1096 D法 (ベンジュラム法)		JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法)		JIS L 1093 A法 (グラブ法) ※2				JIS L 1096 C法 ※3 (テーパー形法) (級)			JIS L 1096 E法 (マーチン デール法) (回)	JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)		JIS L 1076 A法 (ICI 形試験機) 繊維:10H	JIS L 1058 A法 (メース法) 2000回		JIS L 1058 D-1法 (ICI形試験機)	JIS L 0217 103法		JIS L 1930 C4M法 平干し		JIS L 1096 J-2法 平干し		JIS L 1096	
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回	1000回		研磨紙 Cw-CP400	研磨紙 Cw-CP600		タテ	ヨコ		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		タテ
1340	1220	38.2	30.4	100.9	207.8					307①	299①				B		78000			4.5	4.5	4.5					-1.0	0.0			

※1 JIS L 0842 第3露光法 63℃ 40H グレースケール
※2 JIS L 1093 A法（グラブ法）普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱
※3 JIS L 1096 C法（テーパー形法）摩擦輪CS-10 荷重4.9N 70回/分