株式会社 森傳

生地品質検査報告書

商品名 アモンド Amondo

種類	織物	巾	137 cm	巻数	50 m乱	
組成	ポリエステル100%					

染色堅牢度（級）

色名	耐光 JIS L 0842	摩擦 JIS L 0849 II型 30回/分 100往復 乾燥	摩擦 湿潤	汗 JIS L 0848 酸 変退色	汗 酸 汚染 綿/絹	汗 アルカリ 変退色	汗 アルカリ 汚染 綿/絹
W	4以上	5	5				
I	4以上	5	5				
CA	4以上	5	5				
BR	4	5	5				
DBR	4以上	5	5				
CGR	3-4	5	5				
BL	4以上	4-5	4-5				

色名	耐光 JIS L 0842	摩擦 JIS L 0849 II型 30回/分 100往復 乾燥	摩擦 湿潤	汗 JIS L 0848 酸 変退色	汗 酸 汚染 綿/絹	汗 アルカリ 変退色	汗 アルカリ 汚染 綿/絹
W							
I							
CA							
BR							
DBR							
CGR							
BL							

色名	耐光 JIS L 0842	摩擦 JIS L 0849 II型 30回/分 100往復 乾燥	摩擦 湿潤	汗 JIS L 0848 酸 変退色	汗 酸 汚染 綿/絹	汗 アルカリ 変退色	汗 アルカリ 汚染 綿/絹
W							
I							
CA							
BR							
DBR							
CGR							
BL							

色名	耐光 JIS L 0842	摩擦 JIS L 0849 II型 30回/分 100往復 乾燥	摩擦 湿潤	汗 JIS L 0848 酸 変退色	汗 酸 汚染 綿/絹	汗 アルカリ 変退色	汗 アルカリ 汚染 綿/絹
W							
I							
CA							
BR							
DBR							
CGR							
BL							

	引張強さ（N） JIS L 1096 A法（ストリップ法） タテ	ヨコ	伸び率（%） JIS L 1096 A法（ストリップ法） タテ	ヨコ	引裂強さ（N） JIS L 1096 A法（シングルタング法） タテ	ヨコ	JIS L 1096 D法（ペンジュラム法） タテ	ヨコ	滑脱抵抗力（mm） JIS L 1096 B法（縫目滑脱法） タテ	ヨコ	縫目強さ（N） JIS L 1093 A法（グラブ法）※2 ピッチ 3-4mm タテ	ヨコ	ピッチ 4mm タテ	ヨコ
	1735	1647	27.0	33.5	302	194					334③	404①	353①	357①

	摩耗強さ JIS L 1096 C法 ※3（テーバ形法）（級） 300回	500回	1000回	JIS L 1096 E法（マーチンデール法）（回）	JIS L 1096 A-1法（平面法）（回） 研磨紙 Cw-CP400	研磨紙 Cw-CP600	ピリング（級） JIS L 1076 A法（ICI形試験機）織物:10H	スナッグ（級） JIS L 1058 A法（メース法）100回 タテ	ヨコ	JIS L 1058 D-1法（ICI形試験機）	寸法変化率（%） 洗濯 JIS L 0217 103法 吊干し タテ	ヨコ	ドライ JIS L 1096 J-1法 タンブル乾燥 タテ	ヨコ	JIS L 1096 J-2法 タンブル乾燥 タテ	ヨコ	布目曲がり（%） JIS L 1096
	A			9万			5				-0.8	-1.3	-1.0	-1.8	-0.2	-1.2	

※2 JIS L 1093 A法（グラブ法）普通針18番　ポリエステル縫糸20番　縫い代10mm　①縫糸の切断　②生地糸の切断　③生地糸の滑脱

※3 JIS L 1096 C法（テーバ形法）摩耗輪CS-10 荷重4.9N 70回/分

株式会社 森傳

生地品質検査報告書

商品名 アモンド Amondo

種類	織物	巾	137 cm	巻数	50 m乱	
組成	ポリエステル100%					

染色堅牢度（級）																																
色名	洗濯 JIS L 0844 A法 A-2号		ドライクリーニング JIS L 0860 A-1法																													
	変退色	汚染 綿/絹	変退色	汚染																												
DBR	**4-5**	**4-5/5**	**5**	**5**																												

遊離ホルムアルデヒド量 区分：その他のもの （μg/g）																																
JIS L 1041 (ｱｾﾁﾙｱｾﾄﾝ法)																																
※( )内は実測値																																
20以下(0)																																