

株式会社 森傳

生地品質検査報告書

商品名ブルームBloom

種類	織物	巾	137cm	巻数	25m乱	
組成	ポリエステル100%					

染色堅牢度（級）																															
色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗			
	JIS L 0842	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848			
				酸		アルカリ						酸		アルカリ						酸		アルカリ						酸		アルカリ	
		※1	乾燥	湿潤	変退色	汚染綿/絹	変退色			汚染綿/絹	※1	乾燥	湿潤	変退色	汚染綿/絹			変退色	汚染綿/絹	※1	乾燥	湿潤	変退色			汚染綿/絹	変退色	汚染綿/絹	※1	乾燥	湿潤
G	4-5	4-5	4-5																												
B	4-5	4-5	4-5																												
BR	4	4-5	4-5																												
LGR	4	4-5	4-5																												
									</																						

引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)				滑脱抵抗力 (mm)		滑脱抵抗力 (N)		縫目強さ (N) ※2		摩耗強さ						ピリン グ(級)	スナッグ (級)			寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)	
																								洗濯				ドライ			
JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (シングルタング法)		JIS L 1096 D法 (ペンジュラム法)		JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法)		JIS L 1096 ピン引掛け		JIS L1093 グラブ法 ピッチ 4mm		JIS L 1096 C法 ※3 (テーパー形法) (級)			JIS L 1096 E法 (マーチン デル法) (回)	JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)			JIS L 1076 A法 (ICI 形試験 機) 織物:10H	JIS L 1058 A法 (メース法) 100回		JIS L 1058 D-1法 (ICI形試 験機)		JIS L 0217 103法 吊干し		JIS L 1930 C4M法			JIS L 1096 J-2法 タンブル乾燥
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回	1000回	研磨紙 Cw-CP400	研磨紙 Cw-CP600		タテ	ヨコ		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
2390	2040	38.5	27.3	353.5	337.0			1.2	1.4	354	393.5	350①	334①		B		10万以上			5	4	4.5		-1.2	-1.0	-1.3	-0.8				

※1 JIS L 0842 第3露光法 63℃ 40H グレースケール

※2 JIS L 1093 A法（グラブ法）普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱

※3 JIS L 1096 C法（テーパー形法）摩耗輪CS-10 荷重4.9N 70回/分