

株式会社 森傳
生地品質検査報告書

商品名 **カーナ** Carna

種類	PVC	巾	124 cm	巻数	30 m乱	総厚	1.0 mm
裏地	メリヤス						

染色堅牢度（級）																											
色名	耐光	乾燥摩擦	汗摩擦	色名	耐光	乾燥摩擦	汗摩擦	色名	耐光	乾燥摩擦	汗摩擦																
	JIS K 6772 7.11 ※1	JIS K 6772 7.7.1	JIS K 6772 7.7.2		JIS K 6772 7.11 ※1	JIS K 6772 7.7.1	JIS K 6772 7.7.2		JIS K 6772 7.11 ※1	JIS K 6772 7.7.1	JIS K 6772 7.7.2																
I	4	4-5	4-5~5	OR	4-5	4~4-5	4-5~5	CGR	4-5~5	4-5~5	4-5~5																
BE	4	4-5	4-5~5	DOR	4-5~5	3	4-5~5	BK	4-5	4-5	4-5~5																
LGR	4~4-5	4-5	4-5~5	PI	4-5	4-5	4-5~5																				
SBE	4	4-5	4-5~5	LB	4-5	4-5	4-5~5																				
BR	4-5	4~4-5	4-5~5	DMB	4-5~5	4-5~5	4-5~5																				
Y	4-5	4~4-5	4-5~5	ID	4-5	4-5~5	4-5~5																				
MS	4-5	4-5	4-5~5	MSR	4-5~5	4-5	4-5~5																				
LR	4-5	4-5	4-5~5	DBR	4-5	4-5~5	4-5~5																				

引張試験（N）		伸び率（％）		引裂試験（N）		剥離試験（N）		不粘着試験	耐寒試験		縫目強さ(N)		摩耗強さ(級)		耐アルコール	耐次亜塩素酸	抗菌性	防炎性能試験						10%モジュラス(N)		
JIS K 6772 7.4		JIS K 6772 7.4		JIS K 6772 7.5		JIS K 6772 7.6		JIS K 6772 7.8 70℃×24H	JIS K 6772 7.9 試験温度：-10℃		JIS L 1093 A-1法 (グラフ法)		JIS L 1096 C法 (テーパー形法)		社内規定に基づく	社内規定に基づく	JIS Z 2801	45℃エアーマックスバーナー金網法 炭化長（cm）								
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	500回	1000回				1	2	3	最大	平均	タテ	ヨコ		
350	70	40	170	39	39	24.1	17.7	異常なし	異常なし	異常なし			A	A	異常なし	異常なし										

※1 JIS K 6772(63±3℃ 100H グレースケール)に基づき96Hで試験