

株式会社 森傳
生地品質検査報告書

商品名 コースト Coast

種類	織物	巾	137 cm	巻数	50 m乱	
組成	ポリエステル83% アクリル12% コットン3% ウール2%					

染色堅牢度（級）																															
色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗			
	JIS L 0842 ※1	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848					JIS L 0842 ※1	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848					JIS L 0842 ※1	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848					JIS L 0842 ※1	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848			
		乾燥	湿润	酸		アルカリ				乾燥	湿润	酸		アルカリ				乾燥	湿润	酸		アルカリ				乾燥	湿润	酸		アルカリ	
				変退色	汚染綿/絹	変退色	汚染綿/絹					変退色	汚染綿/絹	変退色	汚染綿/絹					変退色	汚染綿/絹	変退色	汚染綿/絹					変退色	汚染綿/絹	変退色	汚染綿/絹
LGR	4	5	4-5					MR	4-5	4-5	4	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																
GR	4-5	5	4-5																												
LV	4	4-5	4																												
MT	4-5	5	4-5																												
KHA	4	4-5	4-5																												
PC	4-5	4-5	4																												
DGR	4	4-5	4	5	4-5/3	5	4-5/3																								
IGR	4	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																								

引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)				滑脱抵抗力 (mm)		縫目強さ (N)				摩擦強さ				ピリン グ(級)	スナッグ (級)			寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)		
																						洗濯			ドライ					
JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (シングルタング法)		JIS L 1096 D法 (ベンジュラム法)		JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法)		JIS L 1093 A法 (グラブ法) ※2				JIS L 1096 C法 ※3 (テーパー形法) (級)			JIS L 1096 E法 (マーチン デール法) (回)	JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)		JIS L 1076 A法 (ICI 形試験機) 織物:10H	JIS L 1058 A法 (メース法) 100回		JIS L 1058 D-1法 (ICI形試験機)	JIS L 0217 103法		JIS L 1930 C4M法 吊干し		JIS L 1096 J-2法 平干し		JIS L 1096
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回	1000回		研磨紙 Cw-CP400	研磨紙 Cw-CP600		タテ	ヨコ		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
1360	1840	29.8	21.5	205.3 以上※5	205.3 以上※5	62.7以上 ※4	62.7以上 ※4	1.5	1.4	490①	383①			B			10万以上		713	4	5	5	4.5			-1.7	-1.2	-1.3	-0.3	1.9

※1 JIS L 0842 第3露光法 63℃ 40H グレースケール
※2 JIS L 1093 A法（グラブ法）普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱
※3 JIS L 1096 C法（テーパー形法）摩耗輪CS-10 荷重4.9N 70回/分
※4 切れ残り有り
※5 滑脱が生じたため、規定の試料幅切断せず

生地品質検査報告書

商品名 コースト Coast

種類	織物	巾	137 cm	巻数	50 m乱	
組成	ポリエステル83% アクリル12% コットン3% ウール2%					

[illegible][illegible]