株式会社 森傳

生地品質検査報告書

商品名 クレオ Creo

種類	織物	巾	137 cm	巻数	50 m乱	
組成	ポリエステル90％　レーヨン8％　ウール1％　アクリル1％					

染色堅牢度（級）

色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗			
	JIS L 0842	JIS L 0849 II型 30回/分 100往復		JIS L 0848 酸		JIS L 0848 アルカリ			JIS L 0842	JIS L 0849 II型 30回/分 100往復		JIS L 0848 酸		JIS L 0848 アルカリ			JIS L 0842	JIS L 0849 II型 30回/分 100往復		JIS L 0848 酸		JIS L 0848 アルカリ	
		乾燥	湿潤	変退色	汚染 綿/絹	変退色	汚染 綿/絹		※1	乾燥	湿潤	変退色	汚染 綿/絹	変退色	汚染 綿/絹			乾燥	湿潤	変退色	汚染 綿/絹	変退色	汚染 綿/絹
W	4以上	5	4-5					BK	5	4-5	4-5												
BE	4以上	4-5	4-5					NV	4-5	4-5	4-5												
CA	4以上	4-5	4-5																				
GR	4以上	4-5	4-5																				
BR	4以上	4	4																				
YG	4以上	5	4-5																				
LGR	4以上	5	4-5																				

引張強さ（N）		伸び率（%）		引裂強さ（N）				滑脱抵抗力（mm）		縫目強さ（N）				摩耗強さ					ピリング(級)	スナッグ（級）			寸法変化率（%）					布目曲がり（%）
																							洗濯		ドライ			
JIS L 1096 A法（ストリップ法）		JIS L 1096 A法（ストリップ法）		JIS L 1096 A法（シングルタング法）		JIS L 1096 D法（ペンジュラム法）		JIS L 1096 B法（縫目滑脱法）		JIS L 1093 A法（グラブ法）※2				JIS L 1096 C法 ※3（テーパ形法）（級）			JIS L 1096 E法（マーチンデール法）（回）	JIS L 1096 A-1法（平面法）（回）		JIS L 1076 A法（ICI形試験機）織物:10H	JIS L 1058 A法（メース法）100回		JIS L 1058 D-1法（ICI形試験機）	JIS L 0217 103法 平干し		JIS L 1096 J-1法 平干し		JIS L 1096 J-2法 平干し		JIS L 1096
										ピッチ 3-4mm		ピッチ 4mm																	
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回	1000回		研磨紙 Cw-CP400	研磨紙 Cw-CP600					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
1000以上	1000以上			387.8以上※4	242.9							338.3①	358.3①	B			10万以上			4.5	3.5	4.5	4.5 ※5	-1.0	-0.7	-0.8	-0.7	-0.8	-0.8	

※1 JIS L 0842 第３露光法　63℃ 40H グレースケール

※2 JIS L 1093 A法（グラブ法）普通針18番　ポリエステル縫糸20番　縫い代10mm　①縫糸の切断　②生地糸の切断　③生地糸の滑脱

※3 JIS L 1096 C法（テーパ形法）摩耗輪CS-10 荷重4.9N 70回/分

※4 引裂方向に対して直角に切断

※5 外観変化やや目立つ（毛羽立ち）

株式会社 森傳

生地品質検査報告書

商品名 クレオ Creo

種類	織物	巾	137 cm	巻数	50 m乱	
組成	ポリエステル90％　レーヨン8％　ウール1％　アクリル1％					

染色堅牢度（級）

色名	洗濯 JIS L 0844 A法 A-2号		ドライクリーニング JIS L 0860 B-1法		熱湯 JIS L 0845	
	変退色	汚染 綿/絹	変退色	汚染	変退色	汚染 綿/絹
BR			5	5		
BK	4-5	4-5/4-5	5	4-5	4-5	4-5/4

寸法変化率 浸せき(%)																															
JIS L 1096 D法																															
タテ	ヨコ																														
-0.8	-0.9																														