

株式会社 森傳
生地品質検査報告書

商品名 **グローブⅡ** GroveⅡ

種類	繊維物	巾	137	cm	巻数	40	m乱	
組成	ポリエステル100%(ペットボトル再生/bottlium®50% ペットボトル再生50%)							

染色堅牢度（級）																															
色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗			
	JIS L 0842	JIS L 0849 II 型		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型		JIS L 0848			
		30回/分 100往復		酸		アルカリ				30回/分 100往復		酸		アルカリ				30回/分 100往復		酸		アルカリ				30回/分 100往復		酸		アルカリ	
		乾燥	湿潤	変退色	汚染 綿/ナイロン	変退色	汚染 綿/ナイロン			乾燥	湿潤	変退色	汚染 綿/ナイロン	変退色	汚染 綿/ナイロン			乾燥	湿潤	変退色	汚染 綿/絹	変退色	汚染 綿/絹			乾燥	湿潤	変退色	汚染 綿/絹	変退色	汚染 綿/絹
DGR	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	B	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5																
LGR	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	LBE	4	5	4-5	5	4-5/4-5	5	4-5/4-5																
GRG	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																								
Y	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																								
BK	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																								
G	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																								
BE	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																								
OR	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																								

引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)				滑脱抵抗 力 (mm)		縫目強さ (N)				摩耗強さ				ピリン グ(級)	スナッグ (級)			寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)	
																						洗濯			ドライ				
JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (シングルタング法)		JIS L 1096 D法 (ベンジュラム法)		JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法)		JIS L 1093 A法 (クラブ法) ※2				JIS L 1096 C法 ※3 (テーパ形法) (級)			JIS L 1096 E法 (マーチン デール法) (回)	JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)	JIS L 1076 A法 (ICI 形試験機) 繊維物:10H	JIS L 1058 A法 (メース法) 100回		JIS L 1058 D-1法 (ICI形試験機)	JIS L 0217 103法		JIS L 1930 C4M法 吊干し		JIS L 1096 J-2法 タンブル乾燥		JIS L 1096
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回	1000回				研磨紙 Cw-CP400	研磨紙 Cw-CP600		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
2114	1843	57.4	56.5	239	213.1	71.1 以上	75.0以上 ※4	1.6	0.8			319①	312①		B		10万以上		500 以上	4.5	4	4.5			-0.2	-0.3	0.0	0.0	

※1 JIS L 0842 第3露光法 63℃ 40H グレースケール
※2 JIS L 1093 A法 (クラブ法) 普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫い糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱
※3 JIS L 1096 C法 (テーバ形法) 摩耗輪CS-10 荷重4.9N 70回/分
※4 切れ残りあり