

商品名 ホームツイード® Home tweed

種類	織物	巾	137 cm	巻数	25 m乱	
組成	ポリエステル57% ウール20% コットン14% アクリル6% ナイロン3%					

[illegible]

引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)				滑脱抵抗力 (mm)		縫目強さ (N)				摩擦強さ						ピリン グ(級)	スナッグ (級)			寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)			
																								洗濯				ドライ					
JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (シングルタング法)		JIS L 1096 D法 (ベンジュラム法)		JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法)		JIS L 1093 A法 (グラブ法) ※2				JIS L 1096 C法 ※3 (テーバ形法) (級)			JIS L 1096 E法 (マーチン デール法) (回)	JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)		JIS L 1076 A法 (ICI 形試験 機)	JIS L 1058 A法 (メース法) 100回		JIS L 1058 D-1法 (ICI形試 験機)		JIS L 0217 103法		JIS L 1930 C4M法		JIS L 1096 J-2法 平干し		JIS L 1096		
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回	1000回	研磨紙 Cw-CP400	研磨紙 Cw-CP600	繊維物:10H	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
1820	1610	32.8	30.9	203	175					392①	336①			B			10万以上		1692	3.5										-0.8	-0.3		

※3 JIS L 1096 C法 (テーパ形法) 摩耗輪CS-10 荷重4.9N 70回/分

商品名 ホームツイード Home tweed

種類	織物	巾	137	cm	巻数	25	m乱
組成	ポリエステル57% ウール20% コットン14% アクリル6% ナイロン3%						

[illegible][illegible]