

株式会社 森傳
生地品質検査報告書

商品名 ジェノ Juno

種類	織物	巾	135	cm	巻数	50	m乱	
組成	ポリエステル100%（再生ポリエステル50%）							

染色堅牢度（級）																															
色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗			
	JIS L 0842	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848			
		酸		アルカリ		酸				アルカリ		酸		アルカリ				酸		アルカリ											
		※1	乾燥	湿潤	変退色	汚染 綿/ナイロン	変退色			汚染 綿/ナイロン	※1	乾燥	湿潤	変退色	汚染 綿/ナイロン			変退色	汚染 綿/ナイロン	※1	乾燥	湿潤	変退色			汚染 綿/絹	変退色	汚染 綿/絹	※1	乾燥	湿潤
#1	5	5	5	5	5/5	5	5/5	#17	4	5	5	5	5	5	5	#4	4-5	5	5	5	4-5/4-5	5	4-5/4-5	#20	4-5	4-5	4-5	5	4-5/4	5	4-5/4
#2	4-5	5	5	5	5/5	5	5/5	#18	4-5	5	5	5	5	5	5	#7	4-5	5	5	5	4-5/4	5	4-5/4-5								
#3	4-5	5	5	5	5/5	5	5/5	#19	4	5	5	5	5	5	5	#8	4	5	4-5	5	4-5/4-5	5	4-5/4-5								
#5	4-5	5	5	5	5/5	5	5/5									#11	4	5	4-5	5	4-5/4-5	5	4-5/4-5								
#6	5	5	5	5	5/5	5	5/5									#12	4	5	4-5	5	4-5/4-5	5	4-5/4-5								
#9	5	5	5	5	5/5	5	5/5									#13	4	5	4-5	5	4-5/4-5	5	4-5/4-5								
#10	5	5	5	5	5/5	5	5/5									#14	4	5	4-5	5	4-5/4-5	5	4-5/4-5								
#15	5	5	5	5	5/5	5	5									#16	4	5	4-5	5	4-5/4	5	4-5/4								

引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)				滑脱抵抗力 (mm)		縫目強さ (N)				摩擦強さ						ピリン グ(級)	スナッグ (級)				寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)
																									洗濯				ドライ		
JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (シングルタング法)		JIS L 1096 D法 (ベンジエラム法)		JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法)		JIS L 1093 A法 (グラブ法) ※2				JIS L 1096 C法 ※3 (テーパー形法) (級)			JIS L 1096 E法 (マーチン デール法) (回)	JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)		JIS L 1076 A法 (ICI 形試験機) 繊維:10H	JIS L 1058 A法 (メース法) 100回		JIS L 1058 D-1法 (ICI形試験機)	JIS L 0217 103法		JIS L 1930 C4M法 吊干し		JIS L 1096 J-2法 タンブル乾燥		JIS L 1096	
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回	1000回		研磨紙 Cw-CP400	研磨紙 Cw-CP600		タテ	ヨコ		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		タテ
2170	2280	40.5	71.0	320	279	108以上	108以上			324.6①	336.6①				A	B	8万			5	4.5	4.5	5			-0.2	0.0	0.0	-0.2		

※1 JIS L 0842 第3露光法 63℃ 40H グレースケール
※2 JIS L 1093 A法（グラブ法）普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱
※3 JIS L 1096 C法（テーパー形法）摩擦輪CS-10 荷重4.9N 70回/分

商品名 ジュノ Juno

種類	織物	巾	135	cm	巻数	50	m乱
組成	ポリエステル100% (再生ポリエステル50%)						

[illegible][illegible]