

商品名 レイク Lake

種類	織物	巾	137	cm	巻数	40	m乱	目付	345	g/m ²
組成	ポリエステル100%									

[illegible]

引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)				滑脱抵抗力 (mm)		縫目強さ (N)				摩耗強さ						ピリン グ(級)	スナッグ (級)				寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)	
																									洗濯				ドライ			
JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (シングルタング法)		JIS L 1096 D法 (ベンジュラム法)		JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法)		JIS L 1093 A法 (グラフ法) ※2				JIS L 1096 C法 ※3 (テーパ形法) (級)			JIS L 1096 E法 (マーテン デール法) (回)	JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)		JIS L 1076 A法 (ICI 形試験 機)	JIS L 1058 A法 (メース法) 2000回		JIS L 1058 D-1法 (ICI形試 験機)		JIS L 0217 103法 吊干し		JIS L 1930 C4M法 平干し		JIS L 1096 J-2法 平干し		JIS L 1096	
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回	1000回	研磨紙 Cw-CP400	研磨紙 Cw-CP600	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
1610	600	36.4	26.2	114.7	167			1.5	1.4			344①	386①		B		10万以上		4	4.5	4.5					-0.8	-0.5					

※3 JIS L 1096 C法 (テーバ形法) 摩耗輪CS-10 荷重4.9N 70回/分