

株式会社 森傳
生地品質検査報告書

商品名 レオン Leon

種類	織物	巾	137	cm	巻数	40	m乱	
組成	ポリエステル100%							

染色堅牢度（級）																															
色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗			
	JIS L 0842	JIS L 0849 II 型		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型		JIS L 0848			
		30回/分	100往復	酸		アルカリ				30回/分	100往復	酸		アルカリ				30回/分	100往復	酸		アルカリ									
		※1	乾燥	湿潤	変退色	汚染綿/絹	変退色			汚染綿/絹	乾燥	湿潤	変退色	汚染綿/絹	変退色			汚染綿/絹	乾燥	湿潤	変退色	汚染綿/絹	変退色			汚染綿/絹					
LGR	4	5	5					I	4	4-5	4-5																				
BE	3-4	5	4					LM	4	4-5	4-5																				
GR	4	5	5																												
NV	4	4-5	4-5																												
G	4-5	5	5																												
DBR	4	4-5	4-5																												
Y	4-5	5	5																												
R	5	4	4-5																												

引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)				滑脱抵抗力 (mm)		縫目強さ (N)				摩擦強さ				ビリン グ(級)	スナッグ (級)				寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)			
																							洗濯				ドライ					
JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (シングルタング法)		JIS L 1096 D法 (ベンジエラム法)		JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法)		JIS L 1093 A法 (グラブ法) ※2				JIS L 1096 C法 ※3 (テーパー形法) (級)			JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)		JIS L 1076 A法 (ICI 形試験 機) 繊維:10H		JIS L 1058 A法 (メース法) 2000回		JIS L 1058 D-1法		JIS L 0217 103法 吊干し		JIS L 1930 C4M法 吊干し		JIS L 1096 J-2法 平干し		JIS L 1096	
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回	1000回	研磨紙 Cr-CF400	研磨紙 Cr-CF600			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
1980	657	40.3	30.0	193 ※4	103					403①	397①			B			10万以上	541		3.5	4.5	4.5		-1.0	-0.7	-1.3	-0.8	-1.0	-0.7		2.0	

※1 JIS L 0842 第3露光法 63℃ 40H グレースケール
※2 JIS L 1093 A法（グラブ法）普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱
※3 JIS L 1096 C法（テーパー形法）摩擦輪CS-10 荷重4.9N 70回/分
※4 引裂方向に対して直角に切断

商品名 レオン Leon

種類	織物	巾	137	cm	巻数	40	m乱	
組成	ポリエステル100%							

[illegible][illegible]