株式会社 森傳

生地品質検査報告書

商品名 リンク Link

種類	PVC	巾	130 cm	巻数	25 m乱	総厚	0.9 mm
裏地	メリヤス						

染色堅牢度（級）

色名	耐光 JIS K 6772 7.11 ※1	乾燥摩擦 JIS K 6772 7.7.1	汗摩擦 JIS K 6772 7.7.2	色名	耐光 JIS K 6772 7.11	乾燥摩擦 JIS K 6772 7.7.1	汗摩擦 JIS K 6772 7.7.2
W	4-5～5	4-5～5	4-5～5	B	4-5	4～4-5	4-5～5
I	4-5～5	4-5～5	4-5～5	MS	4-5～5	4-5	4-5～5
SGR	4-5～5	4-5～5	5	PI	4-5～5	4-5	4-5～5
GRG	4-5～5	4-5	4-5～5	OR	4-5	4	5
BR	4-5	4-5	4-5～5	TC	4-5	4-5	4-5～5
DGR	4-5	4-5	4-5～5	LG	4-5～5	4-5～5	5
BK	4-5	4-5～5	5	DG	4-5	4-5	4-5～5
LB	4-5～5	4-5	4-5～5				

引張試験（N）		伸び率（%）		引裂試験（N）		剥離試験（N）		不粘着試験	耐寒試験		縫目強さ(N)		摩耗強さ(級)		耐アルコール	耐次亜塩素酸
JIS K 6772 7.4		JIS K 6772 7.4		JIS K 6772 7.5		JIS K 6772 7.6		JIS K 6772 7.8	JIS K 6772 7.9 試験温度：-10℃		JIS L 1093 A-1法（グラブ法）※3		JIS L 1096 C法（テーパ形法）※4		社内規定に基づく	社内規定に基づく
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	500回	1000回		
418	100	41	189	41.2	31.3	24.3	18.6	異常なし	ひびや割れは認められない	ひびや割れは認められない			A	A	異常なし	異常なし

※1 63±3℃ 96H グレースケール(JIS K 6772に準拠)

※2 切れ残りあり

※3 ※2 JIS L 1093 A-1法（グラブ法）普通針18番　ポリエステル縫糸20番　ピッチ4㎜　縫い代10mm　①縫糸の切断　②生地糸の切断　③生地糸の滑脱

※4 JIS L 1096 C法（テーパ形法）摩耗輪CS-10 荷重4.9N 70回/分