

生地品質検査報告書

商品名 ルフト Luft

種類	編物	巾	150 cm	巻数	35 m乱
組成	ポリエステル100%				

[illegible]

引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)				滑脱抵抗力 (mm)		縫目強さ (N)				摩耗強さ						ピリン グ(級)		スナッグ (級)			寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)			
																									洗濯				ドライ					
JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (シングルタング法)		JIS L 1096 D法 (ベンジラム法)		JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法)		JIS L 1093 A法 (グラフ法) ※2				JIS L 1096 C法 ※3 (テーパー形法) (級)			JIS L 1096 E法 (マーチン デル法) (回)		JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)		JIS L 1076 A法 (ICI 形試験 機)		JIS L 1058 A法 (メース法) 100回		JIS L 1058 D-1法		JIS L 0217 103法		JIS L 1930 C4M法 平干し		JIS L 1096 J-1法		JIS L 1096	
ウェール	コース	ウェール	コース	ウェール	コース	ウェール	コース	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回	1000回	研磨紙 Cw-Cp400	研磨紙 Cw-Cp600	109	5	4	4	4.5	タテ	ヨコ		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
961.7	804.2	72.8	146.2	136.7以上※4	155.6	108以上	90.4			578①	758①	428①	502①	B	B				109	5	4	4	4.5						-1.2	-0.4				

※4 引裂方向に対して直角に切断

生地品質検査報告書

商品名 ルフト Luft

種類	編物	巾	150 cm	巻数	35 m乱
組成	ポリエステル100%				

●こちらの商品を縫製する際は、ボールポイント針の11番を使用してください。

[illegible][illegible]

※6 JIS L 1093 B法（ミューレン法）普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱