

株式会社 森傳
生地品質検査報告書

商品名 マルコ Marco

種類	編物	巾	150	cm	巻数	45	m乱	
組成	ポリエステル100%(ペットボトル再生/bottlium®50% 繊維再生/RENU®25% ペットボトル再生25%)							

染色堅牢度（級）																															
色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗			
	JIS L 0842 ※1	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848					JIS L 0842 ※1	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848					JIS L 0842 ※1	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848											
				酸		アルカリ						酸		アルカリ						酸		アルカリ									
		乾燥	湿潤	変退色	汚染 綿/ナイロン	変退色	汚染 綿/ナイロン			乾燥	湿潤	変退色	汚染 綿/ナイロン	変退色	汚染 綿/ナイロン			乾燥	湿潤	変退色	汚染 綿/絹	変退色	汚染 綿/絹								
LGR	4	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	BE	4	5	4-5	5	5/5	5	5/5																
GR	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	TC	4-5	5	4-5	5	4-5/4-5	5	4-5/4-5																
BK	4-5	4	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	BGR	4-5	5	4-5	5	4-5/4-5	5	4-5/4-5																
DB	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	MS	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																
SJ	4	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																								
PI	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																								
BR	4	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																								
DG	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																								

引張強さ（N）		伸び率（％）		引裂強さ（N）				滑脱抵抗力（mm）		縫目強さ（N）				摩耗強さ				ピリン グ(級)	スナッグ（級）			寸法変化率（％）						布目曲がり（％）		
																						洗濯			ドライ					
JIS L 1096 A法 （ストリップ法）		JIS L 1096 A法 （ストリップ法）		JIS L 1096 A法 （シングルタング法）		JIS L 1096 D法 （ベンジュラム法）		JIS L 1096 B法 （縫目滑脱法）		JIS L 1093 A法（グラブ法）※2				JIS L 1096 C法 ※3 （テーパー形法）（級）			JIS L 1096 E法 （マーチン デル法） （回）	JIS L 1096 A-1法 （平面法）（回） 研磨紙 Cw-CP400 研磨紙 Cw-CP600	JIS L 1076 A法（ICI 形試験機） 10H	JIS L 1058 A法 （メース法）100回		JIS L 1058 D-1法 （ICI形試験機）	JIS L 0217 103法		JIS L 1930 C4M法		JIS L 1096 J-1法		JIS L 1096	
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回	1000回				タテ	ヨコ		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		タテ
884.9	602.9	105.2	215.4	92.6	101.6以上※4	65.1	67.4以上※5					498①	626④		B	C			195	5	4.5	4.5	4.5			-0.5	-0.8			

※1 JIS L 0842 第3露光法 63℃ 40H グレースケール
※2 JIS L 1093 A法（グラブ法）普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱 ④チャック切れ
※3 JIS L 1096 C法（テーパー形法）摩耗輪CS-10 荷重4.9N 70回/分
※4 ストロークリミット到達
※5 切れ残りあり

生地品質検査報告書

Marco

種類	編物	巾	150 cm	巻数	45 m乱
組成	ポリエステル100%(ペットボトル再生/bottlium®50% 繊維再生/RENU®25% ペットボトル再生25%)				

[illegible][illegible]