

株式会社 森傳
生地品質検査報告書

商品名 オペラ Opera

種類	編物	巾	135	cm	巻数	30	m乱	
組成	ポリエステル100%（繊維再生/RENU®24% ベットボトル再生76%）							

染色堅牢度（級）																															
色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗			
	JIS L 0842	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848			
				酸		アルカリ						酸		アルカリ						酸		アルカリ						酸		アルカリ	
		※1	乾燥	湿潤	変退色	汚染綿/絹	変退色			汚染綿/絹	※1	乾燥	湿潤	変退色	汚染綿/絹			変退色	汚染綿/絹	※1	乾燥	湿潤	変退色			汚染綿/絹	変退色	汚染綿/絹	※1	乾燥	湿潤
LGR	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	W	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																
GR	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																								
BR	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																								
DB	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																								
PI	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																								
MT	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																								
GRG	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																								
SGR	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																								

引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)				滑脱抵抗力 (mm)		縫目強さ (N)				摩耗強さ				ピリン グ(級)	スナッグ (級)				寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)	
																							洗濯				ドライ			
JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (シングルタング法)		JIS L 1096 D法 (ベンジュラム法)		JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法)		JIS L 1093 A法 (グラブ法) ※2				JIS L 1096 C法 ※3 (テーパー形法) (級)			JIS L 1096 E法 (マーチン デール法) (回)	JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)		JIS L 1076 A法 (ICI 形試験機) 10H	JIS L 1058 A法 (メース法) 100回		JIS L 1058 D-1法 (ICI形試験機)	JIS L 0217 103法 吊干し		JIS L 1930 C4M法 平干し		JIS L 1096 J-2法 タンブル乾燥		JIS L 1096
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回	1000回		研磨紙 Cw-CP400	研磨紙 Cw-CP600		タテ	ヨコ		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
713.8	2502.0	107.7	124.8	128.1 以上※2	135.7	108 以上	96.6	0.5	0.5	769 ①②	651①	617①	454①	/	A	/	5.5万	/	500 以上	5	4	4.5	5	/	/	-1.3	-0.5	-1.2	-0.3	/

※1 JIS L 0842 第3露光法 63℃ 40H グレースケール
※2 引裂方向に対して直角に切断
※3 JIS L 1093 A法 (グラブ法) 普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱
※4 JIS L 1096 C法 (テーパー形法) 摩耗輪CS-10 荷重4.9N 70回/分

生地品質検査報告書

商品名 オペラ Opera

種類	織物	巾	135 cm	巻数	30 m乱
組成	ポリエステル100% (繊維再生/RENU®24% ペットボトル再生76%)				

[illegible][illegible]

※5 JIS L 1930 CM4法 3回処理後