

商品名 ペア一 Pear

種類	編物	巾	135	cm	巻数	40	m乱	目付	
組成	ポリエステル58% (ペットボトル再生43% ペットボトル再生/bottlium®15%) モダクリル29% レーヨン13%								

[illegible]

引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)				滑脱抵抗力 (mm)		縫目強さ (N)				摩耗強さ				ピリン グ(級)	スナッグ (級)				寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)			
																							洗濯				ドライ					
JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (シングルタング法)		JIS L 1096 D法 (ベンジラム法)		JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法)		JIS L 1093 A法 (グラフ法) ※2				JIS L 1096 C法 ※3 (テーパ形法) (級)			JIS L 1096 E法 (マーチン デール法) (回)	JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)		JIS L 1076 A法 (ICI 形試験 機) 10H	JIS L 1058 A法 (メース法) 100回		JIS L 1058 D-1法 (ICI形試 験機)		JIS L 0217 103法		JIS L 1930 C4M法 平干し		JIS L 1096 J-1法		JIS L 1096	
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回	1000回		研磨紙 Cw-CP400	研磨紙 Cw-CP600		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
515.9	548.0	83.4	80.8	106	71.3			0.6	0.5			331①	529①		B			440	5	4	4.5											

※1 JIS L 0842 第3露光法 63°C 40H グレースケール
 ※2 JIS L 1093 A法 (グラブ法) 普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱 ④チャック切れ
 ※3 JIS L 1096 C法 (テーパー法) 摩耗輪CS-10 荷重4.9N 70回/分
 ※4 引裂方向に対して斜めに切断