

株式会社 森傳

生地品質検査報告書

商品名ピステPiste

種類	編物	巾	145cm	巻数	50m乱
組成	ポリエステル100%（ペットボトル再生/bottlium®50% ペットボトル再生50%）				

染色堅牢度（級）																															
色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦		汗			
	JIS L 0842	JIS L 0849 II 型		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型		JIS L 0848					JIS L 0842	JIS L 0849 II 型		JIS L 0848			
		30回/分 100往復		酸		アルカリ				30回/分 100往復		酸		アルカリ				30回/分 100往復		酸		アルカリ				30回/分 100往復		酸		アルカリ	
		乾燥	湿潤	変退色	汚染綿/絹	変退色	汚染綿/絹			乾燥	湿潤	変退色	汚染綿/絹	変退色	汚染綿/絹			乾燥	湿潤	変退色	汚染綿/絹	変退色	汚染綿/絹			乾燥	湿潤	変退色	汚染綿/絹	変退色	汚染綿/絹
BK	4	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	MDG	4	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	MGR	4	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	PGR	4	5	5	5	5/5	5	5/5
G	4	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	GR	4	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	BE	4	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5								
PPI	4	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	MNV	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	DBR	4	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5								
LY	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	MR	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	BUR	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5								
FG	4	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	MOR	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																
B	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	MG	4	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																
DOR	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	PB	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																
SJ	4	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5	Y	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5/4-5	4-5	4-5/4-5																

引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)				滑脱抵抗力 (mm)		縫目強さ (N)				摩擦強さ						ビリン グ(級)	スナッグ (級)			寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)
																								洗濯			ドライ			
JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (シングルタング法)		JIS L 1096 D法 (ペンジュラム法)		JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法)		JIS L 1093 A法 (グラブ法) ※2				JIS L 1096 C法 ※3 (テーパー形法) (級)			JIS L 1096 E法 (マーチン デル法) (回)	JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)		JIS L 1076 A法 (ICI 形試験機) 編物:5H	JIS L 1058 A法 (メース法) 100回		JIS L 1058 D-1法 (ICI形試験機)	JIS L 0217 103法		JIS L 1930 C4M法 平干し		JIS L 1096 J-1法		JIS L 1096
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回	1000回		研磨紙 Cw-CP400	研磨紙 Cw-CP600		タテ	ヨコ		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
434.7	532.9	63.3	185.7	77.1 以上 ※4	120.5以上 ※5					426④	565④			B	B					5	4.5	4.5	4.5			-0.5	-0.2			

※1 JIS L 0842 第3露光法 63℃ 40H グレースケール

※2 JIS L 1093 A法（グラブ法）普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱 ④チャック切れ

※3 JIS L 1096 C法（テーパー形法）摩擦輪CS-10 荷重4.9N 70回/分

※4 引裂方向に対して直角に切断

※5 引裂方向に対して斜めに切断

生地品質検査報告書

商品名 **ピステ** Piste

種類	編物	巾	145 cm	巻数	50 m乱
組成	ポリエステル100% (ペットボトル再生/bottlium®50% ペットボトル再生50%)				

[illegible][illegible]

※5 JIS L 1093 (ミューレン法) 縫目ピッチ3mm 普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱