

生地品質検査報告書

商品名 ラウル Raul

種類	織物	巾	137	cm	巻数	40	m乱
組成	コットン100%(コットンUSA58%)						

[illegible]

引張強さ（N）		伸び率（％）		引裂強さ（N）		滑脱抵抗力（mm）		縫目強さ（N）		摩耗強さ			ピリン グ(級)	スナッグ(級)		寸法変化率（％）						布目曲がり（％）								
																洗濯				ドライ										
JIS L 1096 A法 （ストリップ法）		JIS L 1096 A法 （ストリップ法）		JIS L 1096 A法 （シングルタング法）		JIS L 1096 D法 （ペンジュラム法）		JIS L 1096 B法 （縫目滑脱法）		JIS L 1093 A法（グラブ法） ※2		JIS L 1096 C法 ※3 （テーパー形法）（級）			JIS L 1096 E法 （マーチン デルール法） （回）	JIS L 1096 A-1法 （平面法）（回）		JIS L 1076 A法（ICI 形試験機）	JIS L 1058 A法 （メース法） 100回		JIS L 1058 D-1法 （ICI形試験機）	JIS L Q217 103法		JIS L 1930 C4M法 吊干し		JIS L 1096 J-2法 吊干し		JIS L 1096		
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回	1000回	研磨紙 Cw-Cp400	研磨紙 Cw-Cp600	織	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
1030	1130	17.7	18.8	188.5	163.5			1.8	1.5			301①	303①	B			22500			4	4.5	4.5						-0.8	-0.2	2.0

※3 JIS L 1096 C法 (テーパ形法) 摩耗輪CS-10 荷重4.9N 70回/分

商品名 ラウル Raul

種類	織物	巾	137	cm	巻数	40	m乱
組成	コットン100%						

[illegible][illegible]