

商品名 リループ° Reloop

種類	織物	巾	137 cm	巻数	30 m乱	
組成	毛70% ポリエステル24% ナイロン5% その他1%(反毛ワタ混再生糸100%)					

[illegible]

引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)				滑脱抵抗力 (mm)		縫目強さ (N)				摩耗強さ				ピリング(級)		スナッグ (級)			寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)						
																							洗濯				ドライ								
JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (シングルタング法)		JIS L 1096 D法 (ベンジュラム法)		JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法)		JIS L 1093 A法 (グラブ法) ※2				JIS L 1096 C法 ※3 (テーパー形法) (級)			JIS L 1096 E法 (マーチンデール法) (回)		JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)		JIS L 1076 A法 (ICI 形試験機)		JIS L 1058 A法 (メウス法) 100回		JIS L 1058 D-1法 (ICI形試験機)		JIS L Q217 103法		JIS L 1930 C4M法 吊干し		JIS L 1096 J-2法 平干し		JIS L 1096		
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回	1000回	研磨紙 Cw-CP400	研磨紙 Cw-CP600	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
642	541	36.2	40.3	63.3	62.3以上※4					478①	321②				B		60000 ※5			3※6												-1.0	-0.7		

※6 ピルの脱落あり