

生地品質検査報告書

商品名 サール Sable

種類	織物	巾	137	cm	巻数	50	m乱
組成	ポリエステル100%（原着36%）						

[illegible]

引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)				滑脱抵抗力 (mm)		縫目強さ (N)				摩耗強さ						ピリン グ(級)	スナッグ(級)			寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)
																								洗濯				ドライ		
JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (シングルタング法)		JIS L 1096 D法 (ベンジウム法)		JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法)		JIS L 1093 A法 (グラフ法) ※2				JIS L 1096 C法 ※3 (テーパー形法) (級)			JIS L 1096 E法 (マーチン デルル法) (回)	JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)		JIS L 1076 A法 (ICI 形試験機) 織物:10H	JIS L 1058 A法 (メース法) 100回		JIS L 1058 D-1法 (ICI形試験機)	JIS L Q217 103法 平干し		JIS L 1930 C4M法 平干し		JIS L 1096 J-2法 平干し		JIS L 1096
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回	1000回		研磨紙 Cw-CP400	研磨紙 Cw-CP600		タテ	ヨコ		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
1030	1000	44.9	32.6	82.6	183.9			1.4	1.1			317①	304①		B		8.5万			4	4.5	4.5		-0.3	-0.2	-1.2	0.0	-0.5	0.2	

※3 JIS L 1096 C法 (テーパ形法) 摩耗輪CS-10 荷重4.9N 70回/分

生地品質検査報告書

商品名 サール Sable

種類	織物	巾	137 cm	巻数	50 m乱
組成	ポリエステル100%（原着36%）				

[illegible][illegible]

※()※()内は実測値内は実測値