

生地品質検査報告書

商品名 シリウス Sirius

|    |                            |   |        |    |       |    |                      |
|----|----------------------------|---|--------|----|-------|----|----------------------|
| 種類 | 織物                         | 巾 | 140 cm | 巻数 | 40 m乱 | 目付 | 348 g/m <sup>2</sup> |
| 組成 | ポリエステル100% (繊維再生/RENU®28%) |   |        |    |       |    |                      |

[illegible]

| 引張強さ (N)                  |      | 伸び率 (%)                   |      | 引裂強さ (N)                    |       |                           |    | 滑脱抵抗<br>(mm)             |    | 縫目強さ (N)                |      |    |    | 摩耗強さ                            |      |       |                                       | ピリン<br>グ(級)                  | スナッグ (級) |                                           |                               | 寸法変化率 (%) |                                  |                 |    |                        |      | 布目曲がり (%)                 |  |            |  |
|---------------------------|------|---------------------------|------|-----------------------------|-------|---------------------------|----|--------------------------|----|-------------------------|------|----|----|---------------------------------|------|-------|---------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|----|------------------------|------|---------------------------|--|------------|--|
|                           |      |                           |      |                             |       |                           |    |                          |    |                         |      |    |    |                                 |      |       |                                       |                              |          |                                           |                               | 洗濯        |                                  |                 |    | ドライ                    |      |                           |  |            |  |
| JIS L 1096 A法<br>(ストリップ法) |      | JIS L 1096 A法<br>(ストリップ法) |      | JIS L 1096 A法<br>(シングルタング法) |       | JIS L 1096 D法<br>(ベンジラム法) |    | JIS L 1096 B法<br>(縫目滑脱法) |    | JIS L 1093 A法 (グラフ法) ※2 |      |    |    | JIS L 1096 C法 ※3<br>(テーパー法) (級) |      |       | JIS L 1096 E法<br>(マーチン<br>デル法)<br>(回) | JIS L 1096 A-1法<br>(平面法) (回) |          | JIS L 1076 A法 (ICI<br>形試験<br>機)<br>織物:10H | JIS L 1058 A法<br>(メース法) 2000回 |           | JIS L 1058 D-1法<br>(ICI形試<br>験機) | JIS L 0217 103法 |    | JIS L 1930 C4M法<br>平干し |      | JIS L 1096 J-2法<br>タンブル乾燥 |  | JIS L 1096 |  |
| タテ                        | ヨコ   | タテ                        | ヨコ   | タテ                          | ヨコ    | タテ                        | ヨコ | タテ                       | ヨコ | タテ                      | ヨコ   | タテ | ヨコ | 300回                            | 500回 | 1000回 | 研磨紙<br>Cw-Cp400                       | 研磨紙<br>Cw-Cp600              |          | タテ                                        | ヨコ                            |           | タテ                               | ヨコ              | タテ | ヨコ                     | タテ   | ヨコ                        |  |            |  |
| 1310                      | 1140 | 36.8                      | 31.4 | 112.9                       | 117.2 |                           |    |                          |    | 334①                    | 303① |    |    |                                 | B    |       | 78000                                 |                              |          | 4.5                                       | 4                             | 4.5       |                                  |                 |    |                        | -1.3 | -0.3                      |  |            |  |

※3 JIS L 1096 C法 (テーパ形法) 摩耗輪CS-10 荷重4.9N 70回/分