

商品名 ソフィール Sofile

種類	織物	巾	137 cm	巻数	50 m乱	
組成	ポリエステル100%					

[illegible]

引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)		滑脱抵抗 (mm)		縫目強さ (N)		摩耗強さ				ピリン グ(級)	スナッグ (級)			寸法変化率 (%)						布目曲がり (%)							
																		洗濯			ドライ										
JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (ストリップ法)		JIS L 1096 A法 (シングルタング法)		JIS L 1096 D法 (ベンジラム法)		JIS L 1096 B法 (縫目滑脱法)		JIS L 1093 A法 (グラフ法) ※2		JIS L 1096 C法 ※3 (テーパー法) (級)		JIS L 1096 E法 (マーテン デール法) (回)	JIS L 1096 A-1法 (平面法) (回)		JIS L 1076 A法 (ICI 形試験 機)	JIS L 1058 A法 (メース法) 100回		JIS L 1058 D-1法 (ICI形試 験機)		JIS L 0217 103法 平干し		JIS L 1930 C4M法 吊干し		JIS L 1096 J-2法 タンブル乾燥		JIS L 1096			
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回	1000回	研磨紙 Cw-CP400	研磨紙 Cw-CP600	タテ	ヨコ	(ICI形試 験機)	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
1740	1980	23.0	26.3	347	282					321①	304①			B			10万以上			4.5 ※4					-0.8	-1.2	-0.3	-0.7	-0.7	-0.3	

※4 モール糸の花糸脱落有り